

## **INSULISO MAX**

### **Normaal gebruik**

Voor gebruik goed omroeren. Borstel, rol, airless.

### **Samenstelling**

Acrylic en hars.

### **Kleur**

Wit.

### **Belangrijkste voordelen**

Bevat fosfaat en zink om roest tegen te gaan.

Geschikt voor het plaatsen van een primer op hout, aluminium, zink, galvanisé, glas, tegels, PVC, plastic, EPDM, roofing e.d.

Gemakkelijk te egaliseren en aan te brengen.

### **Verpakkingsgrootte**

4L

### **Bereik**

1L: +/- 12-16m<sup>2</sup>

4L: +/- 48-64m<sup>2</sup>

### **Stockage**

Stockage tot 24 maanden in originele ongeopende verpakking. Te bewaren tussen temperaturen van 5° tot 35° en in weerbestendige ruimtes. Het is ook sterk aan te raden te stockeren in ruimtes waar de temperatuur niet te bruusk kan schommelen.

### **Systeemgegevens**

Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met onze primers: Insuliso FIX (voor beton, steen, cement) of Insuliso MAX (voor PVC, EPDM, roofing, keramiek...).

## **Technische eigenschappen**

Product	Acrylic en hars
Kleur	Wit
Licht helderheid	Mat
Gewicht vaste stoffen	47 - 51 %
Volume vaste stoffen	31 - 39 %
Viscositeit	85 - 95 KU (23 + 2°C)
Soortelijk gewicht	1.15 – 1.25 Kg/L (23 + 2°C)
pH	> 6.0 (23 + 2°C)
Theoretisch rendement	12 – 16 m <sup>2</sup> /L

#### **Droogtijd rekeninghoudend met onregelmatigheden**

Droogtijd	1 uur
Overschilderbaar na	6 - 8 uren
Oplosmiddel	Water
Reactie bij brand	Klasse M-1
Reactie bij brand	Bs1d0
Anti-roest test:	>240 uur blootstelling (droge waarde verhouding 7: droge laagdikte 50 µm)

#### **Hechting en werftest UNE-EN ISO 2409**

<b>Oppervlakte</b>	<b>Details</b>	<b>Resultaat</b>
Galvanisé	50 µm droog direkt aangebracht 7 dagen bij kamertemperatuur	0/0/0 (geen impact)
Aluminium	50 µm droog direkt aangebracht 7 dagen bij kamertemperatuur	0/0/0 (geen impact)
PVC	50 µm droog direkt aangebracht 7 dagen bij kamertemperatuur	0/0/0 (geen impact)
Staal	50 µm droog direkt aangebracht 7 dagen bij kamertemperatuur	0/0/0 (geen impact)

Alle informatie hierboven dient als leidraad voor de gebruiker zonder extra garantie of verbindingen.